Эко-совместимая, сертифицированная смола, для укрепления впитывающих оснований и влагоизоляционной обработки минеральных или цементных впитывающих оснований, идеальная в GreenBuilding. Двухкомпонентная, не содержит растворителей, с наименьшим выделением летучих органических соединений, щадящая для здоровья пользователей.

SIc® Eco EP21 обеспечивает повышение механической прочности хрупких оснований, а также их герметизацию в целях предохранения паркета от остаточной влаги и эко-совместимой подготовки основания в условиях полной безопасности .







## **GREENBUILDING RATING®**

## SIc<sup>®</sup> Eco EP21

- Категория: Органические жидкие
- Класс: Органические гидроизоляции
- Рейтинг: Есо 3



СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

# ЕСО ДОСТОИНСТВА

- Гарантирует более безопасное применение во время проведения работ

## ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- 100% сухой массы
- Очень высокий уровень усиливающих свойств
- Предназначен для оснований с низкой впитываемостью
- Идеален для использования в помещениях со слабой вентиляцией и для обновления помещений
- Пригоден для уплотнения обогреваемых оснований
- Герметизация высокого уровня остаточной влажности по 5% СМ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Назначение

Уплотнение впитывающих оснований и герметизация впитываюших оснований с высоким уровнем остаточной влажности (макс. 5%).

Клея и продукты пригодные для применения вместе с SIc® Eco EP21:

- органические минеральные, реактивные двухкомпонентные клея
- органические минеральные, реактивные однокомпонентные клея
- реактивные одно- и двухкомпонентные компонентные клея

## Основания:

- минеральные стяжки
- ангидритные стяжки
- цементные стяжки
- обогреваемые основания

Для внутренних и наружных работ, в помещениях жилого и торгового назначения. Пригоден для уплотнения обогреваемых оснований.

## Не применять

На невпитывающих основаниях (мрамор, керамика и т. п.); на основаниях, подвергаемых капиллярному всасыванию влаги; для герметизации оснований, в которых уложены отопительные системы, ангидритных оснований и оснований, чуствительных к влаге.



## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка оснований

Основания должны быть впитывающимиими, стабильными по размерам, не поддаваться деформации, не должны подвергаться капиллярному всасыванию влаги, должны не иметь трещин, быть чистыми и свободными от веществ, используемых для отделения опалубки.

Возможные трещины необходимо заделать при помощи Kerarep Eco. Основания с плотной поверхностью и низкой впитываемостью необходимо подвергнуть шерохованию и обеспыливанию для облегчения проникновения SIc® Eco EP21. Ангидритные монолитные полы следует подготавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

### Способ применения

Влить компонент А в чистую ёмкость, добавить компонент В в соотношении компонент А : компонент В = 2,5 : 1 и тщательно перемешать — лучше всего работающей на малых оборотах мешалкой со скоростью перемешивания 300-600 оборотов в минуту, до достижения однородной массы.

### Нанесение

**В качестве средства для поверхностного уплотнения:** растворить при помощи Кегадгір Есо Pulep до 15% в зависимости от впитываемости основания и равномерно нанести один слой при помощи кисти или валика, следя за тем, чтобы расход составлял ≈ 200 мл/м².

**В качестве средства для глубокого уплотнения:** растворить при помощи Keragrip Eco Pulep до 15% в зависимости от впитываемости основания и равномерно нанести один слой при помощи кисти или валика, следя за тем, чтобы расход составлял  $\approx 300-400$  мл/м².

**В качестве герметизатора** (максимальная остаточная влажность, измеряемая карбидным методом, 5%): растворить при помощи Keragrip Eco Pulep до 15% в зависимости от впитываемости основания и равномерно нанести один слой при помощи кисти или валика. После полного высыхания нанести таким же образом второй слой чистого продукта, следя за тем, чтобы расход составлял ≈ 300-400 мл/м².

**Для приготовления синтетических растворов:** для высокопрочных растворов смешать с Quarzo или высушенным песком до получения замеса требуемой консистенции (около 1 части SIc® Eco EP21 и 5-7 частей песка) и нанести, но лишь после ограничения зоны путём обозначения её при помощи того же продукта.

#### Опистка

Инструмент следует чистить при помощи SIc® Eco Diluente 01. После затвердевания SIc® Eco EP21 можно удалить только механическим способом.

## ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Непосредственное приклеивание с использованием однокомпонентных и двухкомпонентных реактивных клеёв, необходимо производить в течение нескольких дней после затвердевания SIc® Eco EP21; слишком долгий срок ожидания может вызвать проблемы с адгезией. Если предполагается длительный срок ожидания, рекомендуется покрыть последний, ещё свежий слой SIc® Eco EP21 продуктом Quarzo.

В случае нанесения выравнивающих или самовыравнивающихся цементных масс перед укладкой ПВХ, резины, ковролинов, и т. п, нанести Keragrip Есо на полностью высохший последний слой SIc® Есо EP21 или покрыть последний, ещё свежий слой SIc® Есо EP21 продуктом Quarzo.

Для получения шероховатых поверхностей для достижения хорошей адгезии сглаживающих растворов, последний, ещё свежий слой SIc® Eco EP21 должен быть полностью покрыт большим количеством сухого песка. После затвердевания лишний песок необходимо удалить.

# ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Уплотнение и герметизацию (макс. 5%) цементных впитывающих оснований перед укладкой паркета, выполнять с использованием эко-совместимой, двухкомпонентной смолы, повышенной способности проникновения и наивызшей степени укрепления, класса ECO 3 GreenBuilding Rating, например, SIc® Eco EP21 производства фирмы Kerakoll. Наносить валиком соблюдая средний расход 200-400 мл/м².

Внешний вид		
- часть А	прозрачная жидкость	
- часть В	прозрачная жидкость соломенно-желтая	
Удельный вес:		
- часть А	1,10 кг/дм³	
- часть В	1,00 кг/дм³	
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке	
Примечания	беречь от мороза,	
	предохранять от непосредственного воздейст	вия солнечных лучей и источников тепла
Упаковка	компонент А канистра 5 л - компонент В канистра 2 л	
Вязкость	≈ 300 мПа • сек., шпиндель 2 RPM 20	метод Брукфильда
Температура применения	от +10 °С до +35 °С	
Соотношение смешивания	компонент А : компонент В = 5 : 2	
Разбавление	Keragrip Eco Pulep (макс. 30%)	
Время готовности к работе (pot life)	≈ 30 мин.	
Открытое время	≈ 30 мин.	
Время ожидания между нанесением слоёв	≈ 4-12 ч.	
Время ожидания до нанесения отделки	≈ 24 <b>ч</b> .	
Расход:		
- в качестве средства для поверхностного уплотнения	≈ 200 мл/м²	
- в качестве средства для глубокого уплотнения	≈ 300-400 мл/м²	
- в качестве барьера для остаточной влажности	≈ 300-400 мл/м²	



## ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукт для профессионального использования
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- перед тем, как приступить к очередным операциям, необходимо подождать пока продукт полностью высохнет и испарятся все растворители, что зависит от условий
- окружающей среды, от вентиляции в помещении, от вида основания и от нанесённого количества - проветривать помещение во время применения и после него вплоть до полного испарения растворителей
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 info@kerakoll.pl



Настоящая информация была обновлена в ноябре 2011 года; уточняем, что она может быть со временем дополнена и/или изменена фирмой KERAKOLL SpA; для ознакомления с возможными дополнениями следует войти на сайт www.kerakoll.com. Данные касающиеся классификации относятся к GBR Data Report 01/2011. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта.

e-mail: info@kerakoll.pl