


# GeoLite® 40

**Сертифицированный, эко-совместимый минеральный геораствор, на основе связующего Geolegante® (геовяжущего) с реакцией кристаллизации, для пассивации, восстановления, шпаклевания и монолитной защиты конструкций из деградированного бетона, идеальный для GreenBuilding. Очень низкое содержимое нефтяных полимеров, свободен от органических армирующих волокон. Тиксотропный, полу-быстрохватывающийся за 40 мин.**

GeoLite® 40 – это тиксотропный геораствор для пассивирования, восстановления, шпаклевания и защиты таких железобетонных конструкций, как балки, пиластры, плиты перекрытия, подступенки, рампы, неоштукатуренные фасады, декоративные элементы, карнизы. Специально разработан для работ с передвижной платформы, при низких температурах и необходимости быстрой сдачи в эксплуатацию. Окраска через 4 часа.



## GREENBUILDING RATING®

### GeoLite® 40

- Категория: Минеральные Неорганические
- Класс: Минеральные Георастворы для Монолитного Восстановления Бетона
- Рейтинг: Eco 4



СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

## ECO ДОСТОИНСТВА

- На основе связующего Geolegante® (геовяжущего)
- Эко-совместимое восстановление бетона
- Очень низкое содержимое нефтяных полимеров
- Свободен от органических армирующих волокон
- Формула разработана на основе минералов местного происхождения для снижения
- выбросов парниковых газов во время транспорта; уменьшенными выбросами CO<sub>2</sub>
- Наиболее высокое выделение летучих органических соединений
- Пригоден для рециклирования как дробленый материал, позволяет избежать расходов на утилизацию отходов и воздействия на окружающую среду

## ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- **ГЕОВЯЖУЩЕЕ.** Использование исключительно новаторского вяжущего Geolegante® (геовяжущего) Kerakoll с геополимерной кристаллизацией, вносит революцию в области растворов для восстановления бетона, гарантируя ранее не достигаемый уровень безопасности и уникальные рабочие показатели эко-совместимости.
- **МОНОЛИТНЫЙ.** Первый геораствор, образующий монолитную массу, обволакивающую, защищающую и укрепляющую изделия из железобетона, без необходимости наносить несколько накладывающихся слоев. Единственный сертифицированный для пассивирования, реконструкции, шпаклевания, выравнивания и защиты – в едином слое.
- **КРИСТАЛЛИЗУЮЩИЙСЯ.** Операции монолитного восстановления GeoLite®, стабильные естественным образом, кристаллизуют на основании, гарантируя долговечность, сравнимую с минеральными склами.
- **БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ.** Первый геораствор, которому достаточно одного рабочего дня для полного восстановления, по сравнению с шестью днями, которые нужны при использовании традиционных, многослойных растворов для восстановления.
- **АДАПТИРУЕМЫЙ.** Первая линия георастворов с разным временем схватывания (80 – 40 – 10 мин.), смешиваемых между собой, что позволяетварьировать время схватывания, в зависимости от условий на стройплощадке.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение

Пассивация, местное и общее восстановление, шпаклевание и монолитная защита армированных бетонных конструкций, таких как балки, колонны, плиты, фронтальные элементы, рампы, фасады, декоративные элементы и инфраструктурные сооружения.  
Предназначен для операций, выполняемых с передвижной платформы, при низких температурах и при необходимости ввода в эксплуатацию в течение одного дня.  
Идеальный для GreenBuilding и восстановления современных архитектурных сооружений.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### Подготовка оснований

Перед нанесением GeoLite® 40 основание должно быть шероховатым (до глубины не менее 5 мм) посредством механической обработки или методом высоконапорного гидрошлифования, полностью удалить все возможные ослабленные частицы бетона; после этого необходимо удалить всю ржавчину с арматурных прутьев щёткой (ручной или механизированной), либо посредством пескоструйной обработки. Следующим шагом должна являться очистка основания от всех остатков пыли, жира, масла и прочих загрязнений скатым воздухом или водой под высоким давлением. Затем увлажнить основание до достижения его насыщения, но не допуская, чтобы на его поверхности оставалась вода. Алтернативно, применять GeoLite® Base на любых типах оснований, для регуляции поглощения воды и обеспечения естественной кристаллизации геораствора. Перед нанесением GeoLite® 40 увериться в пригодности обрабатываемого бетона по классу прочности.

**Заделка большой толщины на протяжённых участках поверхности:** необходимо применить арматуру (в виде сваренной сетки или прутьев), закрепленную на основании анкерными скобами.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### Способ применения

GeoLite® 40 подготавливается к использованию разведением 25 кг сухой смеси в количестве воды, указанном на упаковке (рекомендуется использовать всё содержимое мешка). Подготовка смеси должна выполняться в бетономешалке, смешивать раствор до однородного состояния без комков; также возможно использование соответствующего штукатурного агрегата. При смешивании небольших количеств раствора, пользоваться мешалкой и смесителем с малой скоростью вращения.

Материал хранить сберегая от влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей.

### Нанесение

При работах по местному и/или общему восстановлению, в которых предполагается нанесение GeoLite® 40 слоём меняющимся от 2 до 40 мм (максимум на один слой), нанести раствор вручную кельмой или с помощью штукатурного агрегата.

При выполнении защитного шпаклевания наносить GeoLite® 40 вручную (стальным шпателем) или с помощью штукатурного агрегата слоём не толще 2 мм.

Обеспечить созревание во влажных условиях не менее 24 часов.

### Очистка

Очистка инструментов и механизмов от остатков смеси GeoLite® 40 производится водой до затвердевания продукта.

## ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Пассивация, местное и общее монолитное восстановление слоями сантиметровой толщины разрушенных конструктивных бетонных элементов, защитное шпаклевание миллиметровой толщиной с нанесением вручную, проводится с использованием сертифицированного, тиксотропного, эко-совместимого минерального гравяжущее с полубыстрымхватыванием (40 мин.), содержащего вяжущее Geolegante® (гравяжущее), кристаллический цирконий и с явлением геополимерной кристаллизации, с очень низким содержанием нефтехимических полимеров, не содержащего органических волокон, специально предназначенного для пассивации, восстановления, шпаклевания и обеспечения долговечной монолитной защиты бетонных конструкций, типа GeoLite® 40 производства фирмы Kerakoll® Spa, класса GreenBuilding Rating® Eco 4, отмеченного маркировкой CE и соответствующего требованиям стандартов EN 1504-7 (пассивация арматурных стержней), EN 1504-3, класс R4 (объёмное восстановление и шпаклевание) и EN 1504-2 (защита поверхностей) в соответствии с положениями 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 11, приведёнными в стандарте EN 1504-9.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	порошок	
Удельный вес	1340 кг/м <sup>3</sup>	UEAtc
Минералогический состав заполнителя	силикатно-карбонатный	
Фракция зернистости	0-0,5 мм	EN 12192-1
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке и сухом месте	
Упаковка	мешки по 25 кг	
Количество воды в смеси	≈ 4,5 л / 1 мешок 25 кг	
Растекаемость смеси	140-160 мм	EN 13395-1
Удельный вес смеси	≈ 2050 кг/м <sup>3</sup>	
pH смеси	≥ 12,5	
Начало/конец схватывания	≈ 35-40 мин. (≈ 180-195 мин. при +5 °C) – (≈ 25-30 мин. при +30 °C)	
Температура применения	от +5 до +40 °C	
Минимальная толщина слоя	2 мм	
Максимальная толщина одиночного слоя	40 мм	
Расход	≈ 17,5 кг/м <sup>2</sup> на 1 см толщины	

Данные получены при температуре +21 °C, относительной влажности 60% и отсутствии вентиляции.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### HIGH-TECH

HIGH-TECH			
Свойство	Метод испытания	Требования стандарта EN 1504-7	Технические данные GeoLite® 40
Антикоррозионная защита	EN 15183	отсутствие коррозии	Требование выполнено
Адгезия при срезе	EN 15184	≥ 80% величины для не непредохраненного стержня	Требование выполнено
Свойство	Метод испытания	Характеристики, требуемые стандартом EN 1504-3, класс R4	GeoLite® 40 Данные получены в условиях СС и РСС
Прочность на сжатие	EN 12190	≥ 45 МПа (28 дней)	> 6 МПа (4 ч.) > 20 МПа (24 ч.) > 35 МПа (7 дн.) > 50 МПа (28 дн.) > 3 МПа (4 ч.)
Прочность на растяжение при изгибе	EN 196/1	отсутствует	> 5 МПа (24 ч.) > 7 МПа (7 дн.) > 9 МПа (28 дн.)
Адгезия	EN 1542	≥ 2 МПа (28 дней)	> 2 МПа (28 дней)
Устойчивость к карбонатизации	EN 13295	глубина карбонатации ≤ чем образцовный бетон [MC (0,45)]	Требование выполнено
Модуль упругости при сжатии	EN 13412	≥ 20 ГПа (28 дней)	23 ГПа (28 дн.)
Циклы замораживания-размораживания с погружением в раствор антиобледенительной соли	EN 13687-1	прочность после 50 циклов ≥ 2 МПа	> 2 ГПа
Капиллярное всасывание	EN 13057	≤ 0,5 кг·м <sup>-2</sup> ·ч <sup>0,5</sup>	< 0,5 кг·м <sup>-2</sup> ·ч <sup>0,5</sup>
Содержание ионов хлора (определенное в сухой смеси)	EN 1015-17	≤ 0,05%	< 0,05%
Реакция на огонь	EN 13501-1	Еврокласс	A1
Свойство	Метод испытания	Требования стандарта EN 1504-2 (C)	Технические данные GeoLite® 40
Проницаемость для водяного пара	EN ISO 7783-2	ссылка на класс	класс I: $S_0 < 5 \text{ м}$
Капиллярное всасывание и водопроницаемость	EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ч}^{0,5}$	$w < 0,1 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ч}^{0,5}$
Адгезия при отрыве	EN 1542	≥ 0,8 МПа	> 2 МПа
Линейная усадка	EN 12671-1	≤ 0,3%	< 0,3%
Коэффициент температурного расширения	EN 1770	$\alpha_t \leq 30 \cdot 10^{-6} \cdot \text{k}^{-1}$	$\alpha_t < 30 \cdot 10^{-6} \cdot \text{k}^{-1}$
Устойчивость к истиранию	EN ISO 5470-1	потеря веса < 3000 мг	Требование выполнено
Адгезия после теплового удара	EN 13687-2	≥ 2 Н/мм <sup>2</sup>	> 2 Н/мм <sup>2</sup>
Стойкость к ударам	EN ISO 6272-1	ссылка на класс	Класс III : ≥ 20 Нм
Опасные вещества		соответствует пункту 5.4	

### КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ (IAQ) VOC - ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Соответствие

EC 1-R plus GEV-Emicode

Серт. GEV 3541/01.02.2011

## ПРИМЕЧАНИЯ

### - Продукт для профессионального использования

- соблюдать все национальные стандарты и правила
- использовать в температуре от +5 °C до + 40 °C
- не добавлять в раствор каких-либо вязущих и добавок
- не применять на загрязненных и несвязанных поверхностях
- не наносить на гипсовые, металлические и деревянные поверхности
- после нанесения предохранять от воздействия солнечных лучей и ветра
- осуществлять уход посредством увлажнения в течение, как минимум, 24 часов после нанесения
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2011. Вышеприведенная информация была актуализирована в августе 2012 г. (см. GBR Data Report - 09.12). Подчеркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была получена из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.