

Slc® Eco Aqua-Pur Basic

Эко-совместимый двухкомпонентный грунтовочный лак на водной основе, идеальный для GreenBuilding. Двухкомпонентный, щадящий для окружающей среды и здоровья пользователей.

Slc® Eco Aqua-Pur Basic обеспечивает исключительную текучесть и обрабатываемость, облегчающие подготовку древесины с повышенной впитываемостью к отделке водными лаками, а также к нанесению при высокой температуре окружающей среды.

Достоинства Продукта

- Быстрое высыхание и лёгкая шлифовка
- Естественное прокрашивание дерева
- Соответствует Директиве 2004/42/ЕС
- Высокая укрывистость
- Снижает и выравнивает впитываемость древесины



GreenBuilding Rating

		✓	✓	✓	✓
		Продукт на основе воды	Ограниченное содержание растворителей 70 г/кг	Отсутствие необходимости маркировки с предупреждением о вредности для окружающей среды *	Не токсичен и не опасен

* Без учёта классификации GreenBuilding Rating, поскольку вероятность риска является ничтожной

Slc® Eco Aqua-Pur Basic

- Категория: Органические жидкие
- Класс: Органические Лаки для Паркета
- Рейтинг: Еко 4

Область применения

Назначение

Отделка деревянных полов. Для непосредственного применения на:

- полы из цельного паркета
- предварительно отшлифованные деревянные полы
- деревянные полы, подвергаемые обновлению
- бамбуковые полы

Пригоден для покрытия следующими продуктами:

- Slc® Eco Aqua-Pur
- Slc® Eco Aqua-Pur Hp
- Slc® Eco Oil-Pur Hp
- Slc® Eco Aqua-Pur Hpx

Не применять

Для наружных работ; для деревянных полов, подвергаемых длительному или постоянному контакту с водой.

Технология применения

Подготовка оснований

Отшлифовать паркет, чтобы получить гладкую, чистую и свободную от масла, жира, воска, силикона и старых лакокрасочных покрытий поверхность. Нанести Slc® Eco Aqua-Pur Flex (в соответствии с указаниями, помещёнными в технической карте продукта) для того, чтобы зашпаклевать зазоры и неровности и/или для придания поверхности однородности и выравнивания впитываемости. По истечении ≈ 1-2 часов отшлифовать при помощи Slc® Durasoft System (Duragrip 120) или с использованием диска из абразивной сетки Slc® Carbodur Sic 120. Тщательно собрать пылесосом пыль, образовавшуюся во время шлифовки, удалить остатки пыли антистатической тряпочкой Slc® Pulex, а затем приступить к нанесению продукта Slc® Eco Aqua-Pur Basic. Влажность древесины должна находиться в пределах от 9 до 11%.

Технология применения

Способ применения

Продукт готовый к применению. Перед применением взболтнуть компонент А, вставить фильтрующую пробку и налить в подготовленную для этой цели кювету. Удалить фильтрующую пробку перед тем, как закрыть канистру. Перемешивая, добавить тонкой струйкой отвердитель, соблюдая соотношение Компонент «А» : Компонент «В» = 10 : 1 и перемешивать до получения продукта однородной консистенции. В случае необходимости разбавить до 5-10% чистой водой и ещё раз перемешать. Оставить на 10 минут, а затем приступить к нанесению продукта.

Нанесение

Наносить Slc® Eco Aqua-Pur Basic при помощи Slc® Roller Plus, соблюдая расход $\approx 80-100$ мл/м².

Двухслойный цикл отделки - натуральный эффект: нанести Slc® Eco Aqua-Pur Basic, примерно через $\approx 6-8$ часов отшлифовать при помощи Slc® Durasoft System (Duragrip 220) или с использованием абразивной сетки Slc® Carbodur Sic 220; тщательно собрать пыль, образовавшуюся во время шлифовки и удалить остатки, если они есть, антистатической тряпочкой Slc® Pulex, а затем – в качестве отделочного слоя – нанести один из вышеупомянутых продуктов.

Трёхслойный цикл отделки - шелковистый эффект: нанести Slc® Eco Aqua-Pur Basic, а затем, как только по полу станет можно ходить, но не позднее, чем через 3 часа, нанести первый отделочный слой, состоящий из одного из вышеупомянутых продуктов. По истечении $\approx 10-12$ часов отшлифовать при помощи Slc® Durasoft System (Duragrip 220) или с использованием абразивной сетки Slc® Carbodur Sic 220, тщательно собрать пылесосом пыль, образовавшуюся во время шлифовки, и удалить остатки, если они есть, антистатической тряпочкой Slc® Pulex, а затем нанести второй отделочный слой.

Очистка

Очистку инструмента и удаление остатков Slc® Eco Aqua-Pur Basic производят с использованием воды до затвердевания продукта.

Прочие указания

Перед применением оставить продукт в помещении, чтобы он приобрёл температуру окружающей среды. Пользоваться чистыми ёмкостями и инструментом.

После вскрытия упаковки, её содержимое необходимо использовать как можно скорее.

Для достижения однородной отделки, необходимо наносить слои одинаковой толщины и соблюдать рекомендуемые количества.

Перед применением Slc® Eco Aqua-Pur Basic всегда необходимо нанести Slc® Eco Aqua-Pur Flex.

Образец технического описания для проектировщиков

Подготовку деревянных полов перед отделкой с высокой степенью защиты и устойчивости к истиранию, выполнять с использованием эко-совместимого двухкомпонентного грунтовочного лака на водной основе, соответствующего Директиве 2004/42/CE, класса ECO 4 GreenBuilding Rating, например, Slc® Eco Aqua-Pur Basic производства фирмы Kerakoll. Наносить валиком в один слой, при среднем расходе $\approx 80-100$ мл/м².

Технические данные Согласно Стандарту Качества Kerakoll

Внешний вид	
- часть А	молочнобелая, прозрачная жидкость
- часть В	прозрачная жидкость
Упаковка	компонент А канистра 5 л / компонент В бутылка 0,5 л
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Соотношение смешивания	компонент А : компонент В = 10 : 1
Температура применения	от +5 до +30 °C
Время использования смеси	≈ 2 часа после перемешивания
Время плёнокообразования	≈ 30 мин.
Время ожидания до нанесения отделки	$\approx 10-12$ ч. после предварительной шлифовки
Расход	$\approx 80-100$ мл/м ²

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50 % и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

Примечания

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- проверить совместимость (цвет, содержание масел, смол или других веществ) в случае древесины неизвестной породы
- полностью удалить все остатки ранее нанесённых слоёв в целях достижения однородной отделки
- всегда проверять температуру окружающей среды и влажность древесины
- в течение первых 3 часов предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и от сквозняков
- не использовать продукт из разных партий в одном и том же помещении или в смежных помещениях
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Вышеприведённая информация была актуализирована в декабре 2011 г.; подчёркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. Данные касающиеся классификации относятся к GBR Data Report 02/2010. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl